

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Acril Techo® Hogar 3

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico con fibras de refuerzo.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Acril Techo® es un recubrimiento elástico impermeable con base en resinas acrílicas de excelente resistencia al intemperismo y con microesferas que mejoran la capacidad de aislamiento térmico.

USOS

- Como impermeabilizante de techos, azoteas, bóvedas, domos o cualquier estructura de concreto, mortero, asbesto. Para aplicaciones sobre otro tipo de superficies se recomienda hacer pruebas previas en un área de 1m x 1m para verificar que exista una adecuada adherencia
- Como revestimiento decorativo y protector de estructuras de concreto o mortero
- Se puede aplicar sobre recubrimientos como: aplanados, texturas y pinturas bien adheridas

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación.
- Se aplica en frío.
- Resistente al intemperismo y al ataque agresivo de la atmósfera.
- Por su color blanco refleja la radiación solar, obteniendo importantes reducciones en la temperatura interior de las habitaciones.
- El contenido de microesferas le ayuda a incrementar su característica de aislante térmico para el ahorro de energía.
- Conserva su resistencia y elasticidad por varios años.
- Excelente elasticidad y rápido secado.
- No contiene solventes, por lo que es un producto ecológico y seguro en su aplicación.
- De fácil aplicación con brocha, rodillo o cepillo.
- De fácil mantenimiento.
- Durabilidad del producto de 3 años.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Acrílica	
Presentación	Paila de 20 kg Galon de 4,5kg	
Color	Blanco , Rojo, Verde, Gris y Negro	
Conservación	Quince (48) meses desde la fecha de su producción.	
Condiciones de Almacenamiento	Sika® Acril Techo® debe ser almacenado en su envase original, bien cerrado en condiciones secas y a temperaturas entre +5 °C y +30 °C.	
Densidad	Sika® Acril Techo® 3 años:	~1.12 Kg/L
Contenido de sólidos en peso	Sika® Acril Techo® 3 años:	53% ± 2%
Contenido de sólidos en volumen	Sika® Acril Techo® 3 años:	42 % ± 2%
Viscosidad	Sika® Acril Techo® 3 años.	35,000 a 55 000 cPs

Resistencia a Tracción	Sika® Acril Techo® 3 años: >200 Mpa (14.06 Kg/cm²)
Elongación a Rotura	Sika® Acril Techo® 3 años: < 100 %

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Sistema de impermeabilización: Como solución para impermeabilización en construcción nueva y mantenimiento de techos y cubiertas, brindando un recubrimiento reflectivo estable a UV, para prolongar la vida útil de los techos y mejorar la eficiencia energética. Construcción del sistema <table> <tr> <td></td><td>Sika® Acril Techo® aplicado en dos capas, reforzado con Sika® Tela o Sika® Malla</td></tr> <tr> <td>Sustrato</td><td>Concreto, morteros, asbesto y lámina galvanizada</td></tr> <tr> <td>Primario</td><td>Sika® Acril Techo® diluido en agua proporción 1:3</td></tr> <tr> <td>Espesor Total en húmedo</td><td>~1.3 mm (espesor mínimo recomendado)</td></tr> </table> Estos consumos son teóricos y no incluyen excedentes de producto requeridos debido a porosidad del sustrato, irregularidad de la superficie variaciones de nivel, etc.		Sika® Acril Techo® aplicado en dos capas, reforzado con Sika® Tela o Sika® Malla	Sustrato	Concreto, morteros, asbesto y lámina galvanizada	Primario	Sika® Acril Techo® diluido en agua proporción 1:3	Espesor Total en húmedo	~1.3 mm (espesor mínimo recomendado)
	Sika® Acril Techo® aplicado en dos capas, reforzado con Sika® Tela o Sika® Malla								
Sustrato	Concreto, morteros, asbesto y lámina galvanizada								
Primario	Sika® Acril Techo® diluido en agua proporción 1:3								
Espesor Total en húmedo	~1.3 mm (espesor mínimo recomendado)								

INFORMACION DE APLICACIÓN

Rendimiento	~1 L/m².								
Humedad Relativa del Aire	~80 % máx.								
Temperatura del Soporte	+5 °C mín/ +35 °C máx.								
Punto de Rocío	Prestar atención a la condensación. La temperatura superficial durante la aplicación debe estar al menos 3 °C por encima del punto de rocío.								
Pre-Tratamiento del Soporte	Sustratos Cementicios: ▪ El concreto nuevo debe de ser curado al menos 28 días y debe de tener una resistencia al arrancamiento ≥ 1.5 N/mm². ▪ Los soportes cementosos o minerales se deben preparar mecánicamente haciendo una limpieza abrasiva o con equipos escarificadores, para eliminar la lechada superficial y conseguir una superficie de textura abierta. ▪ El concreto débil y partes sueltas deben de ser removidos, y los defectos de la superficie como burbujas o vacíos deben de ser expuesto. ▪ Las reparaciones del sustrato tales como relleno de juntas, reparación de burbujas y vacíos y nivelación de la superficie deben de ser llevados a cabo con productos apropiados de la línea Sika Monotop®. Primer sustrato <table><tr><th>Sustrato</th><th>Imprimación</th><th>Consumo (L/m²)</th></tr><tr><td>Cementicio</td><td>Sika® Acril Techo® diluido en agua proporción 1:3</td><td>0.25</td></tr></table> Estos consumos son teóricos y no incluyen excedentes de producto requeridos debido a porosidad del sustrato, irregularidad de la superficie variaciones de nivel, etc.			Sustrato	Imprimación	Consumo (L/m²)	Cementicio	Sika® Acril Techo® diluido en agua proporción 1:3	0.25
Sustrato	Imprimación	Consumo (L/m²)							
Cementicio	Sika® Acril Techo® diluido en agua proporción 1:3	0.25							

Tiempo de Espera / Repintabilidad**Temperatura****Humedad****Mín.****Máx.****del Sustrato****Relativa**

+10°C

50%

~6 Hrs

+20°C

50%

~4 Hrs

+30°C

50%

~2 Hrs

Después de una limpieza profunda ¹⁾ **Sika® Acril Techo®** se puede cubrir en cualquier momento

Antes de aplicar **Sika® Acril Techo®** permitir que la primera mano seque:

Temperatura**Humedad****Mín.****Máx.****del Sustrato****Relativa**

+10°C

50%

~36 Hrs

+20°C

50%

~24 Hrs

+30°C

50%

~12 Hrs

Después de una limpieza profunda ¹⁾ **Sika® Acril Techo®** se puede cubrir en cualquier momento

¹⁾ Asumiendo que toda la suciedad se ha eliminado y que se ha evitado toda contaminación.

Nota: estos tiempos son aproximados y pueden ser afectados por cambios en las condiciones ambientales, particularmente temperatura y humedad relativa. Temperaturas bajas y humedades altas retardarán el curado, mientras que temperaturas altas y bajas temperaturas acelerarán el proceso de curado.

Producto Aplicado Listo para su Uso**Temperatura del****Humedad Relativa****Seco al tacto****Resistencia a la lluvia****Secado Total****Sustrato**

+10 °C

50%

~4 hrs

~48 hrs

~6 días

+20 °C

50%

~2 hrs

~24 hrs

~4 días

+30 °C

50%

~1 hrs

~12 hrs

~2 días

Nota: estos tiempos son aproximados y pueden ser afectados por cambios en las condiciones ambientales, particularmente temperatura y humedad relativa. Temperaturas bajas y humedades altas retardarán el curado, mientras que temperaturas altas y bajas temperaturas acelerarán el proceso de secado.

INSTRUCCIONES DE APLICACION**EQUIPMENT**

Cepillo o Rodillo:

- Para la aplicación de **Sika® Acril Techo®** en áreas de tamaño mediano.

Brocha de pelo grueso:

- Para la aplicación de **Sika® Acril Techo®** en detalles y penetraciones.

PREPARACION DEL SOPORTE

Reparación de juntas y fisuras:

- Se debe prestar especial atención al sellado y tratamiento previo de todas las juntas y fisuras estáticas mayores a 1 mm que presente la superficie para lograr mejores resultados de impermeabilización. Todas las juntas y grietas existentes superiores a 1.00 mm o con movimiento se deberán limpiar y soplar con aire comprimido, ranurandolas siguiendo su trayectoria hasta una profundidad no mayor a 5 mm. Posteriormente rellene todas las juntas y fisuras tratadas con un sellador a base de Poliuretano (línea Sikaflex) y dejar curar.

MEZCLADO

Antes de la aplicación, mezclar el **Sika® Acril Techo®** durante 1 min hasta alcanzar una contextura homogénea. Antes de la aplicación del **Sika® Acril Techo®** la capa de imprimación debe de estar seca, libre de tacking. Para los tiempos de espera entre la aplicación de la primera mano sobre el primario, favor de referirse a la tabla de tiempos de espera. Las áreas que pudieran dañarse, tales como marcos de puertas/ventanas, deben de enmascararse con cinta adhesiva de enmascarar (masking tape).

APLICACIÓN

Sistema de impermeabilización:

Tratamiento de puntos críticos, tales como chaflanes, esquinas, cambios de dirección, bajantes de agua pluvial, reparación de juntas o fisuras:

1. Aplicar la 1ª mano de aproximadamente 0.7 L/m²
2. Colocar **Sika® Tela Reforzada** en bandas de 15 a 20 cms de ancho para incrementar la durabilidad de la impermeabilización, embebiéndola completamente en la 1ª mano.
3. Aplicar la segunda mano de aproximadamente 0.6 L/M² directamente sobre la mano anterior para alcanzar el espesor de película requerido.

Para el resto de la losa:

1. Aplicar la 1ª mano de aproximadamente 0.7 L/m²
2. Colocar **Sika® Tela Reforzada** en bandas de 15 a 20 cms de ancho para incrementar la durabilidad de la impermeabilización, embebiéndola completamente en la 1ª mano.
3. Aplicar la segunda mano de aproximadamente 0.6 L/M² directamente sobre la mano anterior para alcanzar el espesor de película requerido.

Notas de Aplicación / Limitaciones.

- No aplique **Sika® Acril Techo®** sobre sustratos con humedad ascendente.
- Asegurarse que la temperatura no sea menor a 5 °C y la humedad relativa no exceda el 80%, hasta que la membrana se encuentre completamente curada.
- Evite encharcamientos de agua durante la aplicación de las distintas manos. Barrer y limpiar la superficie para eliminar esto antes de cualquier aplicación posterior.
- **Sika® Acril Techo®** no debe de ser aplicado en techos sujetos a encharcamientos de agua prolongados, o en cualquier superficie horizontal con contacto continuo con agua.
- **Sika® Acril Techo®** no debe de ser aplicado en techos sujetos a encharcamientos de agua prolongados, con periodos subsecuentes de congelación. En zonas climáticas frías, en cubiertas con pendientes menores al 3% deben de tomarse consideraciones especiales.
- No aplique **Sika® Acril Techo®** sobre paneles de aislamiento. Es necesario utilizar una hoja base intermedia.
- **Sika® Tela Reforzada** puede usarse como un refuerzo total o parcial sobre las grietas con movimiento y juntas constructivas.
- **Sika® Acril Techo®** no debe de utilizarse en áreas con tráfico peatonal.
- Cualquier modificación en el producto, consumo y

LIMITACIONES/NOTAS

- Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

- Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, puede

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página : <https://ven.sika.com/>

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika.

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página : <https://ven.sika.com/>

Sika Venezuela S.A. Valencia, Av. Iribarren Borges, parcela N° 8-1, Zona Industrial Municipal Sur, Telf.: +58-241-300.11.13
Web: www.sika.com.ve