



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Pego-100

Adhesivo para colocación de cerámicas y baldosas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Sika®Pego-100 es un mortero pre-dosificado, listo para usar, a base de cemento, aditivos y arenas de cuarzo seleccionadas. Consistencia tixotrópica, especialmente diseñado para la instalación de piezas cerámicas mediante aplicación continua en capa delgada en superficies horizontales y verticales.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Mortero listo para usar. Solo se agrega agua.

- No escurre, consistencia tixotrópica.
- Excelente adherencia sobre soportes poco absorbentes.
- Facilidad de colocación gracias a su excelente manejabilidad y fluidez.
- Permite pegar formatos en pisos exteriores.

USOS

Sika®Pego-100 es un producto adecuado para pegar piezas cerámicas de baja absorción en capa delgada, sobre superficies verticales y horizontales de mortero y concreto. Los soportes sobre los que es idónea la aplicación del Sika®Pego-100 son de mortero y concreto, siempre que tengan buena nivelación. En caso de soportes irregulares se debe regularizar previamente la superficie con un material adecuado. Sika®Pego-100 puede ser aplicado pisos y muros en interiores y exteriores

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Saco de 10 kg
Vida en el recipiente	9 meses desde la fecha de fabricación si se almacena adecuadamente en envases
Apariencia/ Color	Gris cemento
Datos técnicos	Transitable: 24 horas después de su colocación (tránsito liviano). En carga: Min. 7 días después de su colocación



INFORMACION TECNICA

Proporción de mezcla

La proporción de agua, para un saco de Sika® Pego-100 Listo es 3.8 a 4.8 lts de agua.

Rango de uso recomendado

0,5 - 1 cm.

MODO DE EMPLEO

Calidad del sustrato

Los soportes cementosos deberán tener una edad mínima de 7 días. Nunca se debe agregar agua cuando la mezcla se esté quedando endurecida en el recipiente de amasado.

- Las desviaciones en la nivelación del soporte deberán ser inferiores a 5 mm.
- No es necesario humedecer la cerámica o el soporte.
- La limpieza de las manos se efectuará con agua y jabón antes de que el producto

haya endurecido. Se debe evitar el contacto con los ojos.

- Es muy importante no exceder tiempos abiertos mayores a 20 min antes de instalar el formato. En condiciones de calor extremo y fuertes vientos se sugiere reducir el tiempo abierto a 10 min y humedecer el sustrato.
- Se debe realizar limpieza de la cara posterior del formato y el área de contacto entre el adhesivo y el formato debe ser de mínimo del 85%.
- No mezcle el producto con cemento o arena.

Preparación

Preparación del soporte

El soporte debe estar nivelado, sano, compacto, limpio, exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales, partículas sueltas, desencofrantes y otras sustancias extrañas que impidan la adherencia. Las superficies pueden estar húmedas pero no empapadas, la superficie y el ambiente debe estar entre 4°C y 32°C.

Preparación del producto

En un recipiente limpio de boca y fondo ancho verter aproximadamente 3.8 litros de agua. Luego, se debe añadir poco a poco la totalidad del Sika®Pego-100 (15 kilos). El mezclado debe prolongarse hasta obtener una pasta homogénea, exenta de grumos y de color uniforme (aproximadamente 3 minutos). Se debe dejar reposar aproximadamente durante 5 minutos antes de realizar la aplicación. Aplicación: Extender una capa delgada de la pasta sobre la superficie en paños pequeños por medio de una llana dentada, para obtener el espesor deseado (máximo 5 mm). Luego colocar la cerámica presionando suavemente hasta obtener la ubicación prevista. En formatos cerámicos grandes (mayor a 30 cm x 30 cm) se recomienda el pegado doble (colocar pegante en el sustrato y en la pieza). Es necesario esperar al menos 24 horas después de colocar la cerámica para realizar relleno de juntas

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua después de usarlas, mientras el producto este fresco. El material endurecido debe ser removido solo por medios mecánicos

ADVERTENCIAS

La información y, en específico las recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final de los productos Sika®, son proporcionadas de buena fe con base en los conocimientos actuales y la experiencia de Sika con los productos, siempre y cuando los mismos sean debidamente almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales de conformidad con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones reales de obra son tales y tan variables que no puede inferirse garantía alguna con respecto a la comerciabilidad o adecuación para un objeto específico, ni responsabilidad alguna derivada de relación jurídica alguna, o bien de esta información, o bien de recomendaciones escritas, o bien de cualquier otra asesoría suministrada, salvo con respeto a algún defecto o vicio oculto del producto. El usuario del producto deberá probar la adecuación del producto a la aplicación y objeto propuestos para que la garantía limitada dada por Sika pueda ser opuesta a nosotros. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos propios de terceros deberán ser observados. Todos los pedidos se encuentran sujetos a nuestras condiciones comerciales y de entrega vigentes, las cuales manifiesta usted conocer. Los usuarios deberán en todo momento referirse a la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto en lo que se refiere al respectivo producto, de las cuales serán suministradas copias previa solicitud o requerimiento del cliente.

Para más información . <https://ven.sika.com/>

Sika Venezuela S.A. Valencia, Av. Iribarren Borges, parcela N° 8-1, Zona Industrial Municipal Sur, Telf.: +58-241-300.11.13