



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sika®Rustex

Removedor de óxido. Limpiador

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika®Rustex es una mezcla de ácidos concentrados y emulsificantes, inodora e incolora, especialmente proporcionada para remover óxido e incrustaciones y limpiar superficies metálicas y de concreto como preparación para posteriores tratamientos de protección.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Las siguientes propiedades del Sika®Rustex son obtenidas:

- Remueve el óxido y las incrustaciones de las superficies metálicas, dejando las superficies metálicas en condiciones óptimas para pintar.
- Protege y fosfatiza las superficies metálicas.
- Es inofensivo para todas las superficies de acero inoxidable.
- Ataca muy suavemente metales como el hierro, bronce, aluminio, etc. El ataque disminuye cuando las superficies se vuelven pasivas.

## USOS

Sika®Rustex se utiliza para:

- Limpiar superficies de hierro o acero al carbono antes de protegerlo con un recubrimiento protector.
- Para limpiar y lograr perfil de anclaje en superficie de concreto y/o preparación de las mismas.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación          | Envase 1 kg, Garrafa de 5,2 kg                                                      |
| Vida en el recipiente | 18 meses en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado originales |
| Apariencia/ Color     | Incoloro                                                                            |
| Densidad:             | 1,38 kg/L                                                                           |



---

## INFORMACION TECNICA

---

### Estado Físico:

Líquido

---

### Rendimiento:

- En superficies metálicas, aprox. 0,1 Lts/m<sup>2</sup>
- En superficies de concreto, aprox. 0,3 Lts/m<sup>2</sup>

## MODO DE EMPLEO

### Aplicación

Diluya una parte de Sika®Rustex con dos partes de agua, mezcle bien y aplique sobre la superficie oxidada con brocha, cepillo, trapo húmedo o por inmersión. Permita un mínimo de tres (03) horas de tiempo de contacto del Sika®Rustex con la superficie donde se aplicó. Remueva el óxido e incrustaciones ayudándose con un cepillo de alambre mientras se lava con abundante agua para eliminar y neutralizar los restos de Sika®Rustex. Proceda a aplicar la primera mano del recubrimiento (del tipo anticorrosivo) o sistema de protección posterior, apenas haya secado la superficie.

### LIMITACIONES

Cuando se utilice el Sika®Rustex para tratar superficies de concreto, estas deberán estar saturadas de agua para minimizar los riesgos de contaminación. La limpieza con Sika®Rustex no proporciona los mismos acabados que la limpieza por medios neumáticos o mecánicos tradicionales (granalla, sand blasting, máquina de granitero, etc...)

### PRECAUCIONES

El Sika®Rustex es una mezcla de ácidos con efectos corrosivos e irritantes, por lo que deben tomarse todas las precauciones necesarias para su manipulación. Utilice siempre guantes, lentes de seguridad, careta de protección y máscara antigases durante su manipulación y aplicación, especialmente cuando esto se hace en ambientes cerrados.

- Evite el contacto del Sika®Rustex con la piel, ojos u otras partes del cuerpo.
- Una vez concluido el trabajo, lave con abundante agua las superficies y los utensilios que estuvieron en contacto con el Sika®Rustex.
- Mantenga los envases del Sika®Rustex bien cerrados en un lugar fresco y ventilado.
- No reutilice los envases de Sika®Rustex.
- Antes de aplicar el acabado final a la superficie tratada, deje secar completamente y no deje transcurrir más de 72 horas.
- Evite residuos de Sika®Rustex ya que fallaría la adherencia de cualquier recubrimiento a aplicar posteriormente.
- Almacénese y aplíquese en sitios ventilados evitando la inhalación excesiva de sus vapores.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, mascarilla antigases y lentes de protección durante su manipulación.

- Evite el contacto del Sika®Rustex con la piel, ojos u otras partes del cuerpo, en caso de ocurrir debe lavarse la parte afectada con abundante agua.
- Consultar la hoja de seguridad del producto.

## ADVERTENCIA

La información y, en específico las recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final de los productos Sika®, son proporcionadas de buena Fe con base en los conocimientos actuales y la experiencia de Sika con los productos, siempre y cuando los mismos sean debidamente almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales de conformidad con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones reales de obra son tales y tan variables que no puede inferirse garantía alguna con respecto a la comerciabilidad o adecuación para un objeto específico, ni responsabilidad alguna derivada de relación jurídica alguna, o bien de esta información, o bien de recomendaciones escritas, o bien de cualquier otra asesoría suministrada, salvo con respeto a algún defecto o vicio oculto del producto. El usuario del producto deberá probar la adecuación del producto a la aplicación y objeto propuestos para que la garantía limitada dada por Sika pueda ser opuesta a nosotros. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos propios de terceros deberán ser observados. Todos los pedidos se encuentran sujetos a nuestras condiciones comerciales y de entrega vigentes, las cuales manifiesta usted conocer. Los usuarios deberán en todo momento referirse a la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto en lo que se refiere al respectivo producto, de las cuales serán suministradas copias previa solicitud o requerimiento del cliente.

Para más información. <https://ven.sika.com/>

Sika Venezuela S.A. Valencia, Av. Iribarren Borges, parcela N° 8-1, Zona Industrial Municipal Sur, Telf.: +58-241-300.11.13

Hoja de Datos del Producto  
Sika®Rustex  
Agosto 2023, Versión 01.01  
0208110200100000010

CONSTRUYENDO CONFIANZA

